

第22編 その他

○ 大島紬に使用される原料絹糸の目付け並びに強伸度

大島紬に使用する原料糸を匁と g で表わすと下記のとおりである。

なお、この重量は精練後の絹糸を表わしている。

匁	g	
6匁5分	24.375 g	
7匁	26.250 g	
7匁5分	28.125 g	
8匁	30.000 g	} 15半ヨミ泥染用
8匁2分	30.750 g	
8匁5分	31.875 g	
8匁8分	33.000 g	} 13ヨミ泥染用
9匁	33.750 g	
9匁2分	34.500 g	
9匁5分	35.630 g	} 15半草木染用
10匁	37.500 g	
10匁5分	39.375 g	} 13ヨミ草木染用
10匁7分	40.125 g	
11匁	41.250 g	} 15半ヨミ色大島用
12匁	45.000 g	
		} 13ヨミ色大島用

○ 強度並びに伸度

大島紬に使用する原料絹糸は大体下記の強度及び伸度である。

	強度	伸度
30 g 付き	460 g 程度	17 %程度
33 g 付き	500 g 程度	20 %程度
40 g 付き	670 g 程度	22 %程度

大島紬に使用可能な強度及び伸度

	タテ	ヨコ	
強 度	300 g	250 g	
伸 度	10 %	8 %	大体以下の絹糸

○ 大島紬の燃数

	タテ	ヨコ
1メートル間に	300回程度	100回程度